

PRODUKTDATABLAD

BRUKSOMRÅDE

- Power Coat Oxypaint SL Floor er tokomponent grunner for porøs betong, til bruk på gulv
- Brukes som grunner for epoxy og polyuretan-malinger

BESKRIVELSE

- Tokomponent løsemiddelfri hvit epoxygrunner

FORDELER

- Meget god vedheft til betongoverflater
- Meget god gjennomtørrking
- Løsemiddelfri
- Meget god flyt ved overlapping, selv om den er løsemiddelfri

TEKNISKE DATA

- Tørrstoffinnhold volum 100 %
 - Egenvekt (blandet) 1,49 (+/- 0,05) g/cm³
 - Forbruk +/- 8 m²/ltr
avhengig av underlaget og ønsket filmtykkelse samt tap i forbindelse med høytrykkssprøyting
 - VOC 0 g/ltr
 - Farge Hvit, høyglans
 - Blandingsforhold
Base: Herder (A: B) = 61: 39 vektdeler
Base: Herder (A: B) = 1: 1 volum
 - Brukstid v/20°C max 40 min
NB: høyere temperatur gir kortere potlife,
lavere temperatur gir lenger potlife
- Tørketider (20 °C, 50 % R.H.):
- Støvtørr etter < 2 timer
 - Stabletørr etter < 10 timer
 - Tørr etter 20 timer
 - Overmalbar etter min 24 timer og max 36 timer
(uten sliping mellom strøkene)

OVERFLATEBEHANDLING

Nye betongoverflater må være minst 4-6 uker gamle og fullt herdet. Underlaget må være tørt (maksimum 3 % fuktighet på overflaten). Betongslam og andre urenheter må fjernes med høytrykksrengjøring eller blastring. Overflaten må være støvfri. All forurensninger etter syre, salt, vaskemidler, silikon, olje etc. må fjernes - kan fjernes mekanisk.

PÅFØRING

Blandingsforhold: Vekt: Base: Herder (A: B): 61: 39
Volum: 1: 1

NB: Rør alltid base og herder godt før disse blandes. Tilsett herder og bland inntil produktet har en jevn og homogen farge, normalt 5 min. Unngå å røre luft inn i malingen under blandingen. Ved tvil, kontakt alltid leverandør

Blandes GRUNDIG, mekanisk mixing anbefales.

NB: Etter at base og herder er blandet må blandingen påføres **innen 40 minutter** (ved 20 °C).

Kan påføres med rulle, fortrinnsvis tilsvarende rulle som man bruker for påføring av polyuretan- og epoxybelegg. Rengjøres med tynner.

Påføringstemperatur på **overflaten**:

- Minimum +15 °C og maksimum +30 °C (også i herdetiden den første uken!!!)

Relativ fuktighet: Minimum 40 % og maksimum 75 %

Påføringstemperatur: Minimum +15 °C og maksimum +30 °C

NB: Omgivelsestemperaturen og temperaturen på gulvet må være mellom +15 °C og +30 °C både under selve påføringen og de første dagene etterpå. **Fortrinnsvis bør temperaturen være +20 °C - +25 °C for å oppnå en best mulig herding av belegget.** For lav temperatur vil føre til en ufullstendig gjennomtørking og dermed svekke malingens styrke.

LAGRING

Lagres tørt innendørs i uåpnet originalforpakning i ventilert rom, ikke i direkte sollys, i temperatur mellom +5 °C og +40 °C. Lagringstid er minimum 6 måneder.

ØVRIGE DATA

Yrkeshygiene data, vernetiltak, merking-, brann- og eksplosjonsdata finnes i produktets Sikkerhetsdatablad, som du finner på www.econline.no.

PR-nr: Base: 302613 – Herder: 302612

All informasjon er gitt etter beste viten og kunnskap. Det gis ingen rettsforpliktende garantier for produktets egenskaper. Da brukerens arbeidsbetingelser er utenfor J.S. Cock A/S' kjennskap og kontroll, kan J.S. Cock A/S ikke holdes ansvarlig. Denne utgaven erstatter alle tidligere utgitte utgaver. Databladet kan endres uten varsel.