

# Se-Lux

## Selvlysende maling



### PRODUKTDATABLAD

---

#### BESKRIVELSE

---

- Vannfortynnbar, luminiserende , selvlysende maling

---

#### BRUKSOMRÅDE

---

- Brukes til markering av blant annet rømningsveier ved plutselig strømbrudd
- Lysvirkning etter full oppladning er ca 1 time
- Opplading i kontorbelysning på 400 lux er ca. 30min.

---

#### FORDELER

---

- Løsemiddelfri, ikke merkepliktig
- Miljøvennlig
- Ikke brannfarlig

---

#### TEKNISKE DATA

---

- Tørrstoffinnhold, volum 45% +/- 2%
- Spesifikk vekt 1,6 g/cm<sup>3</sup>+/- 0,1
- Viskositet (pois) 2,5 +/- 0,3
- Filmtykkelse tørr (µm), min-max 80-100  
normalt 90
- Filmtykkelse våt (µm), min-max 180-220  
normalt 200
- Dekkeve: ca. 5 m<sup>2</sup>/litr, avhengig av underlag
- Farge Grønn
- Glans Halvmatt

Tørketid ved 23°C og 50% RH:

- Støvtørr ½ time
- Overmalbar etter 2 timer
- Påføres med pensel eller rulle
- Påføringsbetingelser Temperatur > +5°C
- Tynner/rengjøring Vann
- Emballasjestørrelse 3 ltr

---

#### BRUKSANVISNING

---

Omrøres før bruk, og av og til under arbeidet.

**Forbehandling:** Flater som skal behandles må være rene og tørre. Skittent underlag må vaskes med Power Coat Vask og Avfetting eller tilsvarende.

**Nye/ubehandlede flater:** Flater som skal behandles påføres 1-2 strøk Power Coat Basak J akrylmaling, farge hvit. Påfør deretter 2 strøk med Se-Lux Selvlysende maling fyldig med pensel eller rulle uten unødig stopp. For å bedre slitestyrken og hindre smussopptak anbefales det at det påføres en klar lakk.

# Se-Lux

## Selvlysende maling

**Tidligere behandlede flater:** Flater som skal behandles påføres 1-2 strøk Power Coat Basak J akrylmaling, farge hvit. Påfør deretter 2 strøk med Se-Lux Selvlysende maling fylldig med pensel eller rulle uten unødig stopp. For å bedre slitestyrken og hindre smussopptak anbefales det at det påføres en klar lakk.

**Generelt:** På andre underlag enn Power Coat Basak J akrylmaling må det foretas prøveoppstrøk for å vurdere vedheft og lignende.

---

### GENERELL INFORMASJON

---

Vaskbarhetsklasse 2. Tåler lett vasking med rengjøringsmidler og vann.

Avfallshåndtering: Emballasje og produktrester må leveres til godkjent mottaksanlegg for farlig avfall.

---

### LAGRING

---

Lagringsforhold: Oppbevares i ventilerte lokaler. Temperatur +5°C - +35°C. Må lagres og fraktes frostfritt.

---

### ØVRIGE DATA

---

Ved kontakt med syre utvikles giftig gass. Inneholder 30-60% Lumilux grønn N5.

Yrkeshygieniske data, vernetiltak, merking-, brann- og eksplosjonsdata finnes i produktets Sikkerhetsdatablad.

All informasjon er gitt etter beste viten og kunnskap. Det gis ingen rettsforpliktende garantier for produktets egenskaper. Da brukerens arbeidsbetingelser er utenfor J.S. Cock A/S' kjennskap og kontroll, kan J.S. Cock A/S ikke holdes ansvarlig. Denne utgaven erstatter alle tidligere utgaver. Databladet kan endres uten forutgående varsel.