

# Topps Polyprene Heavy Brush Grade Gummibasert sement for takreparasjoner



## PRODUKTDATABLAD

### BESKRIVELSE

- En kraftig grov gummibasert reparasjonssement og tetningsmasse
- Farge: Svart

### BRUKSOMRÅDE

- Reparerer og forseglar fuger, skjøter, sprekker, sømmer, brystvern, luftkanaler og utløp, og forseglar åpninger rundt vibrerende vifter, skiltfester og annet utstyr på tak før man legger belegg
- Brukes på de fleste underlag - betong, metall, treverk, murpuss, fibersement, asfalt
- Fungerer som tetningsmasse mellom ulike materialer
- Kompatibel med alle Topps belegg og malinger for tak og vegger

### FORDELER

- Herder raskt til en massiv, vanntett forsegling som varer lenge
- Den kraftige gummiforseglingen tetter igjen sprekker og hull, og er utrolig sterk
- Polyprene har 100% elastisitet - dette bekrefter at produktet vil bevege seg sammen med bygningen og utstyr og utrustning på taket
- 20% høyere tørrstoffinnhold enn selv den beste av konkurrerende produkter, og bedre filmkvalitet gir bedre beskyttelse for skadede områder
- Stor strekkfasthet med utmerket vedheft

### TEKNISKE DATA

#### Våte materialer:

- Viskositet Kraftig pasta
- Tørrstoff 66 %
- Berøringstørr 4-24 timer
- Flammepunkt for tørrstoff 41°C ASTM D-92

- Dekkeevne 0,66 kvm ltr/mm  
Fuger/skjøter - 2,5 m/ltr @ 6 cm bredde  
Bolter - 60 stk pr/ltr
- Påføring 6-7 mm tykkelse

#### Herdet belegg:

- Forlengelse @ 22°C 100%
- Sammentrekning @ 22°C 90%
- Sammentrekning @ 100% 100%
- Strekkfasthet 63,27 kg/cm<sup>2</sup>  
ASTM D-412
- Vanndampspereabilitet 0,15 perms
- Varmestabilitet 93°C
- Kuldestabilitet - 34°C
- Vedheft Utmerket

# Topps Polyprene Heavy Brush Grade Gummibasert sement for takreparasjoner



---

## **LAGRING**

Lagres tørt i ventilert rom, ikke i direkte sollys. Lagringstid er 24 mnd. i uåpnet spann.

---

## **ØVRIGE DATA**

Yrkeshygieniske data, vernetiltak, merking-, brann- og eksplosjonsdata finnes i produktets Sikkerhetsdatablad, som du finner på [www.econline.no](http://www.econline.no).

PR-nr:

All informasjon er gitt etter beste viten og kunnskap. Det gis ingen rettsforpliktende garantier for produktets egenskaper. Da brukerens arbeidsbetingelser er utenfor J.S. Cock A/S' kjennskap og kontroll, kan J.S. Cock A/S ikke holdes ansvarlig. Denne utgaven erstatter alle tidligere utgaver. Databladet kan endres uten forutgående varsel.