

Topps SeamGuard

Tetningsmasse for spray eller pensel



PRODUKTDATABLAD

BESKRIVELSE

- En ekstra kraftig flytende elastomer for forsegling av fuger og beslag på tak
- Arbeids- og tidsbesparende, da den kan sprayes eller pensles
- Farge: offwhite

BRUKSOMRÅDE

- Flytende membran for bruk med eller uten polyester duk, for å forsegle alle fuger, skjøter og feste-anordninger mot vann på metall- eller asbesttak før andre belegg
- Kompatibel med alle Topps belegg og malinger

FORDELER

- SeamGuard er permanentisk elastisk, den vil derfor bestandig tåle bevegelse
- Flyter inn i sprekker og fyller igjen disse
- Fyller perfekt hver gang, uten det ekstra arbeid og risiko for sprekker og ujevnheter som produkter som rulles ut eller valsas kan forårsake
- SeamGuard har en unik evne til å utvikle strekkfasthet raskt

TEKNISKE DATA

Våte materialer:

- | | |
|---------------------------|-------------|
| • Viskositet | 110-125 K.U |
| • Tørrstoffinnhold | 50 % |
| • Berøringstørr | 24 timer |
| • Tørketid før toppbelegg | 1 dag |

Herdet belegg:

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| • Strekkfasthet | |
| Standard kvalitet ASTM D-412 | 3000 psi min |
| 100 kvalitet ASTM D-412 | 1500 psi min |
| • Vanndamps permeabilitet | 0,2 perms |
| • Forlengelse - sammentrekning | ~100 %
ASTM D-412 |
| • Varmestabilitet (herdet) @ 93°C | Passert |
| • Kuldestabilitet (herdet) @ 5°C | Passert |
| • Vedheft | Utmerket |
| • Motstandsdyktighet mot: | |
| - Vann | Utmerket |
| - Sur nedbør | Utmerket |
| - Korrosjon | Utmerket |
| - Kjemikalier | Utmerket |
| - Sprekke-dannelser | Utmerket |

Topps SeamGuard

Tetningsmasse for spray eller pensel



PÅFØRING

Påføring med kost, rulle eller sprøyte.

Ved påføring med sprøyte anbefales dyseåpning: 0,031"-0.035", og 20° dysevinkel.

Rengjøring: Tynner

PÅFØRINGSFORHOLD

Temperatur mellom +5 °C og +35 °C, og relativ fuktighet under 85 %.

Påføres kun på ren og tørr overflate, med temperatur over duggpunktet for å unngå kondens.

LAGRING

Lagringstid er 24 mnd. i uåpnet spann. Må lagres tørt i ventilert rom, ikke i direkte sollys.

ØVRIGE DATA

Yrkeshygiene data, vernetiltak, merking-, brann- og eksplosjonsdata finnes i produktets Sikkerhetsdatablad, som du finner på www.ecoonline.no.

PR-nr:

All informasjon er gitt etter beste viten og kunnskap. Det gis ingen rettsforpliktende garantier for produktets egenskaper. Da brukerens arbeidsbetingelser er utenfor J.S. Cock A/S' kjennskap og kontroll, kan J.S. Cock A/S ikke holdes ansvarlig. Denne utgaven erstatter alle tidligere utgaver. Databladet kan endres uten forutgående varsel.