

BRUKSOMRÅDE

Maling for gangbaner, tennisbaner, lekeområder etc.

BESKRIVELSE

Colortrack er en hurtigtørkende en-komponent vannbasert maling spesielt formulert for å belegge sementfliser, betong-, asfalt- og bitumenbaserte gulv. Den er UV- og værbestandig og basert på akrylharpikser som gir utmerket fleksibilitet, høy mekanisk motstand og høy motstand mot fuktighet. Takket være den spesielle formuleringen er filmen litt grov og sklisikker, gir dermed et godt grep når du går eller løper på den.

Colortrack er vannbasert, lett å håndtere, trygt og utgjør ingen brannfare. Den er tilnærmet luktfri og påvirker derfor ikke nabolaget under påføringen.

Colortrack setter farge på ulike områder som tennisbaner, lekeplasser, identifiseringssoner etc. innen sport, fritid. Den er tilgjengelig i tusenvis av nyanser for ubegrenset kreativitet og mye moro. Gitt dens røffe finish, anbefales Colortrack utelukkende til bruk utendørs, da vind og regn kan rense den naturlig.

Colortrack kan brukes både som primer og finishstrøk og påføres vanligvis i to lag.

FORDELER

- En-Komponent
- Grunner og toppstrøk i ett
- Vannbasert og tilnærmet luktfri, den påvirker ikke miljøet i nærheten
- Korte tørketider
- UV bestandig
- Matt finish
- Meget god vedheft til de fleste underlag
- Fleksibel

TEKNISKE DATA

Tørrestoffinnhold, volum	52 % ± 2
Egenvekt	1,4 ± 0,05 g/cm ³
Anbefalt TFT	120 µm
Teoretisk forbruk @ TFT	0,34 kg/m ²
Flammepunkt	Ikke brannfarlig
Viskositet	100 P (Brookfield , SP6, 20 RPM, 25 °C)
VOC-verdi	< 25 g/l
Farger	Standard: Hvit, Tennisblå, Grønn, Rød murstein Alle RAL og NCS. Tilgjengelig i Power Coat brekkemaskin.
Glans	matt ± 5% (Gardner 60°)
Tørketid ved 23 °C og 60% R.H.	Berøringstørr : ± 60 min Overmaling : ± 120 min Brukstørr : ± 4 timer
Nedsliping er ikke nødvendig før overmaling	

OVERFLATEBEHANDLING

Underlaget må være rent, tørt og fritt for støv.

PÅFØRING

Uporøse underlag:		Våtfilmstykkelse i mikron	Tørrfilmtykkelse i mikron	Forbruk per m ²	Kommentar
Grunner	Colortrack	120	60	0,17 kg	Forbruk er mellom 6 og 8 m ² /kg/strøk
Toppstrøk	Colortrack	120	60	0,17 kg	
Total			120	0,34 kg	

Angitt forbruk er teoretisk og tar ikke hensyn til potensielle tap ved påføring. Det kan også påvirkes av porøsiteten til underlaget.

- Tynning ikke nødvendig. Produktet er klart til bruk.
- Betongmassen må ikke inneholde mer enn 5 % fuktighet.
- Omgivelsestemperatur: minimum 5 °C – optimalt mellom 12 og 25 °C
- Relativ fuktighet: maksimalt 80 %
- Overflatetemperaturen må være minimum 3°C over duggpunktet.
- Pensel, rull eller høytrykksprøyte (dysestørrelse: 0.013–0.015) med minimumstrykk på 180 bar

LAGRING

24 måneder i uåpnet spann. Må lagres tørt og frostfritt, ikke høy varme og direkte i sollys.

ØVRIGE DATA

Yrkeshygieniske data, vernetiltak, merking-, brann- og eksplosjonsdata finnes i produktets Sikkerhetsdatablad, som du finner på www.ecoonline.no.